

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI

Nr.

APROBAT,
Director General Regional
Ing. Ovidiu Mugurel LAICU

AVIZAT
Director I.D.N.A
Ing. Cătălin SOROCEANU



**CAIET DE SARCINI
PENTRU
LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA –
COVOARE ASFALTICE**

**PRESCRIPTII GENERALE PENTRU
EXECUTIE MARCAJE RUTIERE, IN STRAT GROS ,
APLICABILE LA RECE(BICOMPONENT).**

**D.R.D.P. IASI
S.D.N. Bârlad, S.D.N Botoșani, S.D.N Iași, S.D.N Piatra Neamț**

2024

1. GENERALITATI

1.1. Obiect si domeniu de aplicare

- 1.1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia marcajelor rutiere cu caracter permanent, in strat gros, aplicabile la rece (bicomponent), aplicabile la cald (termoplastice), cu produse de marcare de culoare alba.
- 1.1.2. Prezentul caiet de sarcini se aplica in cadrul lucrarilor de intretinere periodica - "*Covoare asfaltice*".
- 1.1.3. Marcajele rutiere servesc la organizarea circulatiei, precum si la avertizarea sau indrumarea participantilor la traficul rutier. Ele pot fi folosite singure sau impreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera carora le completeaza, le intaresc sau le precizeaza semnificatia.
- 1.1.4. Potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, marcajele rutiere se aplica pe suprafata partii carosabile a drumurilor cu imbracaminti moderne.
- 1.1.5. Lucrarile de intretinere periodica nu modifica si nu afecteaza structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiei, nu intervin asupra caracteristicilor initiale ale acesteia din punctul de vedere al cerintelor fundamentale aplicabile, nu maresc valoarea constructiei, se executa fara autorizatie de construire si contribuie la conservarea performantelor mecanice ale structurilor rutiere pe care este aplicat, prin prevenirea extinderii degradarilor imbracamintii.
- 1.1.6. Lucrarile de executie marcaje rutiere aplicabile la rece, in strat gros, aplicabile la rece (bicomponent), aplicabile la cald (termoplastice) se vor realiza pe drumurile nationale din cadrul, **D.R.D.P. IASI - S.D.N.Bârlad, S.D.N Botoşani, S.D.N Iaşi, S.D.N Piatra Neamţ**, conform cantitatilor prevazute in contract.

1.2. Prevederi generale

- 1.2.1. Marcajele rutiere care fac obiectul achizitie, respectiv marcajele rutiere in strat gros, aplicabile la rece (bicomponent), aplicabile la cald (termoplastice), sunt marcaje permanente, cu durata de viata functionala, pentru care se acorda garantie de executie.
- 1.2.2. In intervalul de timp cuprins intre finalizarea covorului asfaltic si pana la executarea marcajelor rutiere cu caracter permanent, se vor realiza marcaje cu caracter temporar, in strat subtire, cu produse de marcare de culoare galbena, pentru semnalizarea lucrarilor in zona drumului, organizarea circulatiei rutiere si avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Marcajele cu caracter temporar sunt marcaje fara durata de viata functionala, pentru care nu se poate stabili perioada de garantie pentru executie.
- 1.2.3. Marcajele rutiere nu trebuie sa incomodeze in nici un fel desfasurarea circulatiei si sa nu prezinte o suprafata lunecoasa.
- 1.2.4. Marcajele rutiere trebuie sa adere bine la substrat, sa fie rezistente la factori de mediu si substante folosite la combaterea zapezii si poleiului si sa prezinte o rezistenta la uzura adecvata intensitatii traficului.
- 1.2.5. Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice si conditiile obligatorii de realizare a marcajelor rutiere, fiind intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind circulatia pe drumurile publice, precum si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.
- 1.2.6. Din considerente de siguranta rutiera, marcajele se vor realiza, obligatoriu, cu utilizarea de microbule de sticla sau amestecuri de microbule de sticla si granule antiderapante, care au rolul de a asigura retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor unui vehicul spre conducatorul auto si de a fi vizibile pe timp de noapte.
- 1.2.7. Executantul este obligat sa asigure masurile tehnologice si organizatorice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

- 1.2.8. Executantul va prezenta un plan de asigurare a calitatii, precizand organizarea mijloacelor materiale si personalul utilizat pentru efectuarea marcajului.
- 1.2.9. Executarea marcajelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind semnalizarea rutiera SR 1848 - "*Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera*", precum si OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 1.2.10. Executantul va realiza prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate efectuarea incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
- 1.2.11. Executantul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a marcajului rutier, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute.
- 1.2.12. In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul va dispune sistarea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE

- 2.1. Marcajele rutiere permanente sunt marcaje cu durata de viata functionala, stabilindu-se perioada de garantie pentru executie si se realizeaza cu produse de marcare de culoare alba.
- 2.2. Marcajele rutiere temporare sunt marcaje cu durata de viata functionala limitata, pentru care nu se poate stabili perioada de garantie pentru executie si se realizeaza cu produse de culoare galbena sau alba. Acestea se executa conform fiselor tehnice ale materialelor, in ceea ce priveste conditiile atmosferice.

3. PRODUSE UTILIZATE

3.1. Tipuri de produse

- 3.1.1. Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sa se caracterizeze prin aplicare usoara, adeziune foarte buna, uscare rapida si rezistenta la uzura, abraziune si temperaturi scazute.
- 3.1.2. Toate produsele de marcare rutiera care se vor utiliza pentru indeplinirea contractului vor fi indicate in propunerea tehnica si pentru care se vor ataşa: fişă tehnică de produs, aviz şi agrement tehnic precum şi raport de încercări. Pe durata indeplinirii contractului se vor utiliza numai produsele specificate in propunerea tehnica, orice inlocuire a acestora se va realiza doar cu acceptul autoritatii contractante si numai daca noile materiale au caracteristici cel putin similare celor initiale si au atestare a conformitatii cu specificatiile referentiale.
- 3.1.3. Atunci cand este aplicata cu pensula, cu ruloul, prin pulverizare sau prin orice alta metoda corespunzatoare, vopseaua formeaza un film aderent, prin procesul de evaporare a solventului si/sau printr-un proces chimic.
- 3.1.4. Materialul termoplastice este un produs pentru aplicare la cald, fara solvent, livrat sub forma de bloc, de granule sau de pulbere. Este incalzit pana la starea topita si apoi este aplicat cu ajutorul unui dispozitiv manual sau mecanic corespunzator. Prin racire formeaza un film aderent.
- 3.1.5. Avand in vedere ca materialele de marcaj (in stare pura) au o rugozitate proprie scazuta si ca microbulele de sticla reflectorizante sunt netede la suprafata, obtinerea unei rugozitati acceptabile a marcajului final se poate face prin adaugarea de material de adaos.
- 3.1.6. Functie de geometrie si structura, un marcaj rutier poate avea si un efect de atentionare prin vibratii si/sau sonor, in momentul in care roata vehiculului ruleaza deasupra acestuia, intensitatea efectului fiind direct proportionala cu viteza de parcurgere si cu inaltimea fata de carosabil a protuberantelor din structura marcajului.
- 3.1.7. Produsele utilizate pentru marcarea rutiera, aplicabile la rece, bicomponent, in strat gros, de culoare alba, sunt alcatuite din:
 - produsul A, fabricat pe baza de rasina metilmetacrilat (MMA), reactiv;

- produsul B, catalizator;
 - microbule de sticlă sau amestecuri de microbule de sticlă și granule antiderapante.
- 3.1.8.** Cantitățile procentuale ale celor doi componente care se amestecă, sunt recomandate de fabricant, în conformitate cu agrementul tehnic și/sau declarația de conformitate.
- 3.1.9.** Vopseaua bicomponent, de culoare albă, se va aplica la grosimi ale peliculei umede de 3000 μm pentru marcaje rutiere.
- 3.1.10.** Pe suprafața proaspăt aplicată cu vopsea se pulverizează sub presiune microbule de sticlă sau amestecuri de microbule de sticlă și granule antiderapante care asigură un nivel de retroreflexie corespunzător. Operațiile de aplicare a vopselei și pulverizare a microbulilor sau amestecurilor de microbule de sticlă și granule antiderapante se execută concomitent, utilizând utilaje de marcă rutieră specifice acestei tehnologii de aplicare
- 3.2. Condiții tehnice pentru produsele speciale de marcaj rutier**
- 3.2.1.** Marcajul rutier se va realiza cu materiale având la bază vopsea în doi componente, de culoare albă, cu grosimea de peliculă udată de **3000 microni**, aplicată în peliculă continuă.
- 3.2.2.** Vopseaua bicomponent, aplicabilă la rece, va îndeplini următoarele cerințe minime:
- să aibă un aspect uniform, omogen, foarte vascos;
 - să se poate aplica și manual în strat gros de 2, 3 sau 4 mm;
 - să prezinte proprietăți foarte bune de vizibilitate pe timp de noapte și timp umed;
 - să aibă conținut de substanțe nevolatile de min. 99%;
 - densitate: min. 1,85 kg/l;
 - să aibă culoarea albă;
 - factor de luminanță: min. 0,30;
 - coeficient SRT: min. 45;
 - uzură: min. 85%;
 - timp de curgere (cupa Ø 6 mm, 20°C): 40-60 sec;
 - timpul de uscare necesar redării circulației după aplicare: max. 35 min. (la 20°C și cca. 60% HR);
 - peliculă uscată trebuie să aibă un aspect rugos, rezistentă la abraziune foarte bună, să nu prezinte termoplasticitate, să aibă o bună duritate, flexibilitate și elasticitate.
- 3.2.3.** Produsele pentru marcă rutieră fără solvent, aplicabile la cald (termoplastice) vor îndeplini următoarele cerințe minime:
- să aibă un aspect lichid vascos, omogen;
 - să aibă culoarea albă;
 - să aibă conținut de substanțe nevolatile de min. 75%;
 - densitate la 25°C: min. 1,9 g/cm³;
 - factor de luminanță: min. 0,30;
 - coeficient SRT: min. 45;
 - timpul de uscare necesar redării circulației după aplicare (grosime film 4,0 mm): max. 20 min. (la 23°C și cca. 60% HR).
- 3.2.4.** Produsul va trebui să aibă incorporat în el microbule de sticlă sau amestecuri de microbule și granule antiderapante, atât pentru o bună uniformizare a stratului cât și pentru o bună rezistență la abraziune.
- 3.2.5.** Calitatea produselor și timpul de întărire a marcajelor rutiere se apreciază pe baza datelor furnizate de producător, care vor cuprinde, în principiu, aceleași elemente menționate în agrementul tehnic sau certificatul de conformitate.
- 3.2.6.** Se acceptă doar vopsele și produse care au rapoarte de încercare emise de un laborator specializat pentru încercări vopsele de marcaj rutier, acreditat și/sau autorizat, cu respectarea prevederilor SR EN 1436, respectiv SR EN 13197+A1.

- 3.2.7. Se accepta doar produse testate pentru minim doua milioane de treceri roata la clasa de trafic P6, si care detin marcajul de conformitate "CS" sau "CE", in conformitate cu prevederile H.G. nr.622/2004, republicata, actualizata.
- 3.2.8. Coeficientii de retroreflexie (R_L) pe timp uscat, umed si ploios, luminanta (β) si aderenta suprafetei pentru marcajele rutiere, de culoare alba si galbena, vor fi cei prevazuti in SR EN 1436.
- 3.2.9. Valorile minime acceptate, la terminarea lucrarilor, pentru marcajele rutiere permanente de culoare alba, ale coeficientilor de retroreflexie (R_L) pe timp uscat, umed si ploios, luminanta (β) si aderenta suprafetei, trebuie sa indeplineasca urmatoarele clase, conform SR EN 1436, pentru ca marcajele rutiere sa poate fi distinse de catre utilizatorii drumurilor de la distante de min. 75 m pana la peste 150 m:
- R4 pentru R_L ≥ 200 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - RW3 pentru R_L ≥ 50 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - RR3 pentru R_L ≥ 50 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - Q4 pentru Q_d ≥ 160 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - B3 pentru β $\geq 0,40$
 - S1 pentru SRT ≥ 45
- 3.2.10. Calitatea tuturor tipurilor de produse de marcare rutiera se apreciaza pe baza urmatoarelor documente:
- declaratia de performanta insotita de certificatul de constanta a performantei/agrementul tehnic insotit de avizul tehnic valabil;
 - fisa tehnica de produs;
 - buletinele de analiza si/sau rapoartele de incercare rezultate in urma testelor efectuate in laboratoare acreditate si/sau autorizate.
- Este obligatoriu prezentarea in original/copie legalizata/copie conform cu originalul a documentelor sus-mentionate sau dupa caz traduse si legalizate in limba romana.

3.3. **Conditii tehnice pentru microbile de sticla si granule antiderapante**

- 3.3.1. Microbilele de sticla sunt particule transparente, sferice, destinate sa asigure vizibilitatea nocturna a marcajelor rutiere prin retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor unui vehicul spre conducatorul vehiculului.
- 3.3.2. Amestecurile de microbile de sticla si granule antiderapante se aplica prin pulverizare indiferent de tipul produsului de marcare rutiera si/sau tipului de marcaj rutier cu instalatii/echipamente sub presiune.
- 3.3.3. Granulele antiderapante sunt destinate cresterii caracterului antiderapant al marcajului rutier.
- 3.3.4. Microbilele de sticla pot fi pulverizate ca atare, dar si in amestec cu granule antiderapante.
- 3.3.5. Fiecare produs de marcare utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla. Tipul si dozajul de microbile de sticla vor fi recomandate de fabricantul de produse utilizate pentru marcaje rutiere si confirmate de buletinul de incercari emis de catre un laborator specializat pentru incercari vopsele de marcaj rutier, acreditat si/sau autorizat.
- 3.3.6. Ambalarea microbilelor de sticla se realizeaza ca atare sau in amestec cu granule antiderapante, in saci etansi etichetati, in conformitate cu SR EN 1423.
- 3.3.7. Prescriptiile tehnice privind microbilele de sticla si granulele antiderapante trebuie sa corespunda prevederilor SR EN 1423, si vor fi descrise si garantate calitativ de fabricant.
- 3.3.8. Microbilele de sticla si amestecurile de microbile cu granule antiderapante se aplica numai cu instalatii/echipamente sub presiune (1-2 bari).
- 3.3.9. Este obligatorie prezentarea fisei tehnice pentru microbilele de sticla si amestecurile de microbile cu granule antiderapante folosite pentru executia marcajului rutier. Calitatea produselor folosite se apreciaza pe baza datelor din fisele tehnice.

4. CLASIFICAREA MARCAJELOR RUTIERE

4.1. Marcaje longitudinale:

- de separare a sensurilor de circulație;
- de separare a benzilor de același sens;
- de delimitare a părții carosabile.

4.2. Marcaje transversale:

- de oprire;
- de cedare a trecerii;
- de traversare pentru pietoni;
- de traversare pentru bicicliști;
- de reducere a vitezei.

4.3. Marcaje diverse:

- pentru ghidare;
- pentru spații interzise;
- pentru interzicerea staționării;
- pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre;
- pentru locuri de parcare;
- pentru săgeți sau inscripții.

4.4. Dimensiunile și modurile de pozare a marcajelor, funcție de diverse situații, se execută conform prescripțiilor din SR 1848-7.

4.5. În înțelesul prezentului caiet de sarcini, marcajele de delimitare a părții carosabile se consideră marcaje longitudinale.

5. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR RUTIERE

5.1. Tipodimensiunile marcajului rutier permanent

5.1.1. Marcajele rutiere se execută la dimensiunile prevăzute în SR 1848-7 și trebuie să aibă un contur clar delimitat.

5.1.2. La autostrăzi și drumuri expres:

- marcajul de separare a benzilor de circulație de același sens se execută astfel:
 - lățimea benzii de marcaj – 15 cm;
 - marcajul longitudinal se execută conform SR 1848-7;
- marcajul de delimitare a părții carosabile se execută astfel:
 - lățimea benzii de marcaj – 25 cm;
 - se execută cu linie continuă;
 - se execută conform SR 1848-7.

5.1.3. La drumurile internaționale:

- marcajul de separare a sensurilor de circulație pe drumurile cu două benzi și circulație în ambele sensuri, de separare a sensurilor de circulație cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum și de separare a benzilor de circulație de același sens, pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens, se execută astfel:
 - lățimea benzii de marcaj – 15 cm;
 - marcajele longitudinale se execută conform SR 1848-7;
- marcajul de delimitare a părții carosabile se execută astfel:
 - lățimea benzii de marcaj – 15 cm;
 - se execută cu linie continuă în afara localităților;
 - se execută cu linie discontinuă în interiorul localităților;
 - se execută conform SR 1848-7.

5.1.4. La drumurile naționale principale și secundare:

- marcajul de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi si circulatie in ambele sensuri, de separare a sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si de separare a benzilor de circulatie de acelasi sens, pe drumurile cu cel puțin doua benzi pe sens, se executa astfel:
 - latimea benzii de marcaj – 15 cm;
 - marcajele longitudinale se executa conform SR 1848-7;
- marcajul de delimitare a partii carosabile se executa astfel:
 - latimea benzii de marcaj – 15 cm;
 - se executa cu linie continua in afara localitatilor;
 - se executa cu linie discontinua in interiorul localitatilor;
 - se executa conform SR 1848-7.

5.1.5. Marcajele transversale pe autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale, drumuri nationale principale si drumuri nationale secundare se executa conform SR 1848-7.

5.1.6. In curbele amenajate cu supralargire, marcajul pentru separarea sensurilor de circulatie se executa astfel:

- la drumurile cu doua benzi de circulatie:
 - pentru o supralargire de max. 1,00 m se pastreaza banda exterioara de latime constanta, iar supralargirea se acorda integral benzii interioare;
 - pentru o supralargire care depaseste 1,00 m se acorda benzii exterioare 40% din supralargirea totala, iar benzii interioare 60%;
- la drumurile cu trei si patru benzi de circulatie:
 - pentru o supralargire de max. 1,00 m, toata supralargirea se alocă benzii interioare;
 - pentru o supralargire care depaseste 1,00 m, supralargirea totala se alocă benzilor in procente din tabelul nr.1.

Tabel nr.1

Nr. benzi	Banda 1 (interioara)	Banda 2	Banda 3	Banda 4
3	60%	24%	16%	-
4	36%	26%	22%	16%

5.1.7. In cazul in care supralargirea ce ar trebui alocata benzilor 2 si 3 (la drumurile cu 3 benzi), respectiv benzilor 3 si 4 (la drumurile cu 4 benzi) este mai mica de 1,00 m, aceasta se alocă benzii 2, respectiv benzii 3. In aceasta situatie, latimea benzii 3, respectiv 4 ramane in valoare de 3,50 m fiecare.

5.1.8. Pe drumurile cu doua benzi si circulatia in ambele sensuri, marcajul de separare a sensurilor se va executa cu linie continua in urmatoarele cazuri:

- in dreptul scolilor, pe distanta cuprinsa intre indicatoarele de avertizare “Copii”;
- inainte si dupa marcajele transversale, de trecere pentru pietoni, pe o portiune de 50 m;
- inainte si dupa intersectiile la nivel cu calea ferata pe o portiune de 50 m.

5.1.9. Nu se executa marcaje de delimitare a partii carosabile:

- in localitati, unde drumul are profil de strada (cu bordura) si latimea dintre borduri este mai mica de 8,00 m;
- latimea partii carosabile este de 6,00 m;
- pe poduri;
- cand marginea partii carosabile este degradata sub forma de rupturi si desprinderi de material.

5.2. Pregatirea lucrarilor

5.2.1. Executia marcajului rutier se face cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini in ceea ce priveste:

- calitatea produselor de marcat conform fiselor tehnice ale producatorilor;
- tipul imbracamintei rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

- proiectul de reglementare a circulației prin marcaje rutiere sau filmul marcajului în format tabelar, respectiv situațiile centralizatoare de cantități puse la dispoziție de beneficiar;
 - executarea corectă a premarcajului;
 - pregătirea suprafeței pe care se aplică marcajul (curățarea corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduri, deseuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier);
 - stabilirea dozajului de vopsea;
 - dozajul de microbule de sticlă sau amestecurile de microbule cu granule antiderapante;
 - metodologia de control a calității;
 - norme de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, din instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în munca specifice execuției marcajelor rutiere;
 - instituirea restricțiilor de circulație în conformitate cu *“Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”*, aprobate prin Ordinul comun MT-MI nr.411/1112, cu modificările și completările ulterioare.
- 5.2.2.** Marcajul rutier permanent se aplică după o perioadă de min. 15 zile de la terminarea asternerii covorului asfaltic, pentru ca suprafața să se închidă și să se elimine componentii chimici din liant, care pătează pelicula de vopsea, dar nu mai târziu de 30 zile .
- 5.2.3.** Pentru a nu lăsa drumul fără marcaj o perioadă de min. 15 zile, se va executa un marcaj cu caracter temporar, în strat subțire, cu produse de marcă de culoare galbenă și cu lățimea benzii de marcaj de 10 cm, în grosime de 450 microni și doar longitudinal axial și separare de benzi, imediat după finalizarea covorului asfaltic, pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului, organizarea circulației rutiere și avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic, urmând, ca după închiderea suprafeței și eliminarea componentelor chimici din liant, să se execute marcajul final (permanent). Vopseaua folosită la execuția marcajului provizoriu trebuie să fie compatibilă cu vopseaua folosită la execuția marcajului final, fără a se percepe costuri suplimentare, de către executant.
- 5.2.4.** Pentru asigurarea siguranței rutiere, marcajul rutier cu caracter temporar, executat cu produse de marcă de culoare galbenă, trebuie să îndeplinească cel puțin aceleași caracteristici de vizibilitate diurnă și nocturnă ca marcajul permanent din zonă, fără ca aceasta să implice în mod necesar și aceeași rezistență la uzură. Marcajul trebuie să-și păstreze caracteristicile pe toată perioada aferentă instituirii restricțiilor de circulație.
- 5.2.5.** Suprafața pe care se va executa marcajul rutier trebuie să fie curată și uscată.
- 5.2.6.** Operațiunile efective înainte de începerea lucrărilor sunt:
- a. referitoare la condițiile atmosferice:
 - se determină temperatura în aer și la sol;
 - se caracterizează vântul (slab, mediu, puternic);
 - se caracterizează aspectul cerului (insorit, noros, acoperit);
 - b. referitoare la drum:
 - itinerarul pe care se aplică vopseaua;
 - tip, lățime, natura acoperirii;
 - gradul de curățenie;
- Toate datele culese la începerea lucrului, inclusiv tipul de mașină și numele operatorului se înscriu în fișa zilnică a lucrării (raportul de lucru zilnic pentru efectuarea marcajului rutier).
- 5.2.7.** Prealabil începerii execuției lucrărilor, beneficiarul, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri - D.R.D.P./ Secția de Drumuri Naționale - S.D.N., va furniza executantului proiectul de reglementare a circulației prin marcaje rutiere sau filmul marcajului în format tabelar, respectiv situațiile centralizatoare de cantități puse la dispoziție de beneficiar.

5.3. Executia premarcajului

- 5.3.1.** Înainte de executia marcajului propriu-zis se executa trasarea pozitiei marcajelor prin operatia de premarcare. Premarcarea se face prin trasarea unor puncte de reper si simboluri pe suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida executantul la realizarea corecta a marcajelor. Simbolurile utilizate vor fi cele prevazute in instructiunile tehnice pentru marcaje rutiere.
- 5.3.2.** Premarcajul trebuie sa respecte proiectul de reglementare a circulatiei prin marcaje rutiere (filmul marcajului, intersectii si alte situatii speciale, respectiv situatiile centralizatoare de cantitati puse la dispozitie de beneficiar (Sectia de Drumuri Nationale - S.D.N./Directia Regionala de Drumuri si Poduri - D.R.D.P.).
- 5.3.3.** Premarcarea se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele de reper determinate.
- 5.3.4.** Corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant va fi verificata de reprezentantul beneficiarului - responsabil cu siguranta circulatiei, înainte de aplicarea marcajului definitiv, intocmindu-se un proces-verbal de receptie calitativa a acestuia. In cazul respingerii premarcajului, executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.
- 5.3.5.** Premarcajul nu se tarifeaza, fiind inclus in pretul marcajului.

5.4. Executia marcajului rutier

- 5.4.1.** Executia marcajului rutier poate incepe numai dupa ce:
- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si avizul politiei rutiere pentru instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor;
 - reprezentantul beneficiarului - responsabil cu siguranta circulatiei impreuna cu reprezentantul executantului au efectuat verificarea respectarii managementului de trafic privind dotarea cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii, conuri reflectorizante pentru protectia vopselei ude si autovehicul de inchiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pana la darea in circulatie si de a recupera conurile;
 - s-a executat si receptionat premarcajul.
- 5.4.2.** Executantul va face dovada ca dispune (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de un esalon de lucru pentru marcaje rutiere aplicabile la rece, bicomponent, in strat gros, cu urmatoarea componenta:
- operatorul masinii de marcat, care este conducatorul tehnic pentru coordonarea activitatii de aplicare a marcajelor rutiere;
 - min. 3 muncitori care executa operatiunile de semnalizare a zonei, efectueaza premarcajul, executa operatiunile de pregatire a suportului, de alimentare a masinii de marcat cu cele doua componente si microbile si de ridicare a conurilor, precum si de deplasare a autoutilitareii care inchide esalonul;
 - autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier;
 - masina de marcaj rutier dotata cu doua seturi de pistoale (pentru vopsea si microbile);
 - remorca de transport pentru masina de marcaj;
 - masina de insotire a esalonului, dotata cu semnalizarea corespunzatoare si indicatoare rutiere sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;
 - trusa de marcare dotata cu, pieptane sau dispozitiv de masurat grosimea, termometru, higrometru si anemometru.
- 5.4.3.** Executantul va face dovada ca dispune (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de un esalon de lucru pentru marcaje rutiere aplicabile la cald (termoplast), cu urmatoarea componenta:
- operatorul masinii de marcat, care este conducatorul tehnic pentru coordonarea activitatii de aplicare a marcajelor rutiere;

- min. 2 muncitori care executa operatiunile de semnalizare a zonei, efectueaza premarcajul, executa operatiunile de pregatire a suportului, de aprovizionare cu material termoplastic si microbule, de alimentare a masinii de marcat si preincalzitorului si de ridicare a conurilor, de deplasare a autoutilitareii care inchide esalonul;
 - autospeciala dotata cu perii si/sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier;
 - masina de marcaj rutier;
 - preincalzitorul/preincalzitoarele pentru material termoplastic, amplasate pe un camion cu care se realizeaza si aprovizionarea cu materiale necesare;
 - remorca de transport pentru masina de marcaj;
 - masina de insotire a esalonului, dotata cu semnalizarea corespunzatoare si indicatoare rutiere sau panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;
 - trusa de marcare dotata cu pieptane sau dispozitiv de masurat grosimea termometru, higrometru si anemometru.
- 5.4.4.** Produsele de marcaj rutier bicomponent se aplica in sistem airless (presiune inalta), cu masini specializate dotate corespunzator pentru a asigura dozajele corespunzatoare dintre cei doi componenti si microbule de sticla sau amestecuri de microbule cu granule antiderapante, in conditii de calitate corespunzatoare fisei tehnice.
- 5.4.5.** Inainte de inceperea lucrului pentru executarea marcajelor rutiere aplicabile la rece, bicomponent, in strat gros, se verifica masina de marcaj rutier cu privire la:
- buna functionare a compresorului, pompelor, pistoalelor de aplicare, a manometrelor;
 - gradul de curatenie al rezervoarelor si pieselor componente (conducte, furtune, pistoale, pompe, etc.);
 - gradul de curatenie al filtrului de aer de la compresor;
 - etanseitatea circuitelor de aer comprimat (conducte, furtune, imbinari filetate);
 - functionarea instalatiei electrice de pornire, semnalizare, lumini si a girofarului de culoare portocalie;
 - reglarea pozitiei pistoalelor in functie de caracteristicile marcajului;
 - reglarea masinii asigurand functionarea acesteia la o viteza constanta de aplicare si presiune;
 - dotarea masinii cu extingtor care se incadreaza in termenul de valabilitate si se afla in stare buna de functionare.
- 5.4.6.** Materialele de marcaj termoplastice sunt produse care se aplica la temperaturi ridicate (cca. 200°C), in strat gros (prin extrudare) - marcaj neted, structurat (spot/multidot) si rezonator. Materialul se incalzeste in echipamente specializate (preincalzitoare cu sistem de malaxare) pana ajunge in stare topita, mentinandu-se sub agitare astfel incat temperatura sa se uniformizeze in toata masa de material. Materialul topit se transfera in masina de marcat (pentru aplicare mecanizata) sau se poate aplica manual, cu dispozitive tip rama construite din metal.
- 5.4.7.** Inainte de inceperea lucrului pentru executarea marcajelor rutiere aplicabile la cald (termoplastice), se verifica preincalzitorul cu privire la:
- functionarea instalatiei electrice de pornire, semnalizare, lumini si a girofarului de culoare portocalie din dotarea camionului;
 - buna functionare a pompei hidraulice si a manometrelor;
 - gradul de curatenie al rezervorului si si pieselor componente;
 - gradul de curatenie al filtrului de ulei al pompei hidraulice;
 - integritatea circuitelor electrice;
 - functionarea corecta a turbinei si injectorului instalatiei de aprindere a combustibilului;
 - etanseitatea circuitelor de ulei termic, de ungere, hidraulic si de alimentare cu combustibil.

- 5.4.8.** Înainte de începerea lucrului pentru executarea marcajelor rutiere aplicabile la cald (termoplastice), se verifică mașina de marcat cu privire la:
- buna funcționare a compresorului, pistoalelor de aplicare, a manometrelor;
 - gradul de curățenie al rezervorului și pieselor componente (conduțe, furtune, pistoale, pompe, etc.);
 - gradul de curățenie al filtrului de aer de la compresor;
 - etanșeitatea circuitelor de aer comprimat și a celor de ulei;
 - funcționarea instalației electrice de pornire, semnalizare, lumini și a girofarului de culoare portocalie;
 - reglarea poziției pistoalelor pentru procedeul tehnologic de aplicare prin extrudare;
 - reglarea mașinii asigurând funcționarea acesteia la o viteză constantă de aplicare și presiune;
 - dotarea mașinii cu extingător care se încadrează în termenul de valabilitate și se află în stare bună de funcționare.
- 5.4.9.** Pentru buna desfășurare a activității de aplicare a marcajelor rutiere, esalonul de lucru nu va avea mai puțin de patru persoane.
- 5.4.10.** Utilajele menționate la pct.4.3.2 vor fi disponibile pe toată perioada de execuție a lucrărilor, astfel încât acestea să fie finalizate în intervalele prevăzute. În acest sens, executantul va prezenta o declarație pe propria răspundere că mijloacele de transport, utilajele și echipamentele vor fi disponibile pentru realizarea contractului.
- 5.4.11.** Marcajul rutier permanent se aplică după o perioadă de min. 15 zile de la terminarea asternerii covorului asfaltic, pentru ca suprafața să se închidă și să se elimine componentii chimici din liant, care patează pelicula de vopsea.
- 5.4.12.** Este obligatorie curățarea suprafeței înainte de aplicarea marcajului, prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate.
- 5.4.13.** Suprafețele murdare de grăsimi se curată cu detergent sau solvent organic, după caz, și prin spălare cu jet de apă sub presiune (se tarifează separat la metru pătrat de suprafață spălată) și se execută doar la solicitarea expresă a beneficiarului. La calculul suprafeței spălate, lățimea acesteia se consideră egală cu de maximum trei ori lățimea benzii de marcaj, iar lungimea egală cu lungimea benzii de marcaj.
- 5.4.14.** Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor se realizează în conformitate cu Ordinul M.T.-M.I. nr.411/1112 pentru aprobarea reglementării tehnice *“Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației rutiere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejarea drumului”*, și se va face prin:
- presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor cu indicatoare rutiere și/sau mijloace de avertizare luminoasă cu comandă electronică;
 - pozarea cu conuri pentru protecția vopselei ude;
 - autovehicul de încheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicată până la darea în circulație și de a recupera conurile de protecție.
- 5.4.15.** În scopul sporirii securității rutiere și a necesităților impuse de lucrare, se vor aplica următoarele măsuri:
- autovehiculul antemergător va fi echipat cu girofar galben, indicatoare rutiere fig. D5 și U8, conform SR 1848-1 sau săgeată electronică luminoasă ;
 - mașina de marcaj va fi echipată obligatoriu cu girofar galben, panou fig. U40, conform SR 1848-1, dispozitive de iluminare și semnalizare;
 - autovehiculul de încheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicată până la restabilirea circulației în condiții de siguranță și fluiditate a circulației vehiculelor și de a recupera conurile, pe sectorul de drum aflat în lucru, va fi echipat cu girofar, panou fig. U40, conform SR 1848-1 săgeată electronică luminoasă ;
 - pe autostrăzi și drumuri naționale cu 4 benzi de circulație, se va utiliza panoul mobil de avertizare luminoasă cu comandă electronică fig. U41, conform SR 1848-1.

- în cazul drumurilor cu 2 sau 4 benzi de circulație, pentru executia lucrarilor de marcaje rutiere transversale, cand situatia o impune pentru fluidizarea circulației, dirijarea acesteia se realizeaza cu piloti de dirijare a traficului, dotati cu palete de dirijare cu fete duble (rosu si verde);
 - se va evita pe cat posibil executarea lucrarilor de marcaje rutiere pe timp de noapte;
 - în cazuri deosebite (trafic intens, în intersectii, pe sectoare de drum unde executia lucrarilor de marcaje rutiere impune inchiderea circulației, devierea acesteia), executantul prin intermediul beneficiarului poate solicita sprijinul politiei rutiere pentru dirijarea circulației în zona executarii lucrarilor.
 - oprirea lucrarilor de marcaj trebuie sa se faca în conditii care sa nu pericliteze desfasurarea în siguranta si fluenta a traficului rutier.
- 5.4.16.** Produsele de marcare rutiera trebuie livrate în ambalajul original al producatorului.
- 5.4.17.** Vopseala de marcaj se aplica pe drum urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia a microbulelor de sticla sau amestecurilor de microbule cu granule antiderapante. Pulverizarea cu microbule de sticla sau amestecurile de microbule cu granule antiderapante se executa pe suprafata de vopsea proaspata aplicata, pentru a asigura o buna fixare a acestora.
- 5.4.18.** Operatiile de aplicare a vopselei si pulverizare a microbulelor se vor executa concomitent cu aceeasi masina de marcaj, care va fi dotata cu doua seturi de pistoale (pentru vopsea si microbule).
- 5.4.19.** Zilnic, la inceperea operatiunii de executie a marcajului rutier, se va înregistra în raportul de marcaj:
- temperatura si umiditatea relativa;
 - temperatura punctului de roua;
 - temperatura suprafetei de rulare;
 - caracterizarea nebulozitatii (gradul de acoperire cu nori a cerului): senin, variabil/partial noros, acoperit;
 - viteza vantului.
- 5.4.20.** Nu se vor aplica produsele de marcare rutiera în urmatoarele situatii:
- suprafata de rulare nu a fost curatata corespunzator;
 - suprafata de rulare este umeda;
 - temperatura atmosferica si a stratului suport nu este conform temperaturilor limita de aplicare a produsului, recomandate de producator;
 - precipitatii sub forma de ploaie sau ninsoare;
 - ceata.
- 5.4.21.** Produsele de marcare rutiera se vor aplica cand temperatura stratului suport este cu cel puțin trei grade Celsius mai mare decat temperatura punctului de roua al aerului, cand temperatura atmosferica si a stratului suport se încadreaza în limitele minime si maxime recomandate de producator si viteza vantului este mai mica de 29 km/h.
- 5.4.22.** Determinarea dozajelor de vopsea si microbule de sticla sau amestecuri de microbule cu granule antiderapante, se face la începutul fiecarei zile de lucru si se repeta în cursul zilei, de cate ori este nevoie, daca grosimea si aspectul marcajului nu au fost respectate. Nerespectarea dozajului de lucru obliga personalul de executie sa corecteze parametrii de lucru.
- 5.4.23.** Defectele de pelicula care pot aparea în timpul efectuării marcajului impun remedierea imediata a cauzelor care le genereaza.
- 5.4.24.** Marcajele rutiere se aplica numai mecanizat cu masini de marcaj special destinate acestui scop. Pentru aplicarea în straturi groase se utilizeaza echipamente speciale cu pompe volumetrice de joasa presiune (4-6 bar).
- 5.4.25.** Marcajul lateral, de delimitare a partii carosabile, cand se executa cu efect rezonator, înaltimea elementelor rezonatoare fiind de 6000 microni, se executa cu intreruperi de 50-100 mm la intervale de aproximativ 10-30 m, evitandu-se astfel aparitia fenomenului de acvoplanare.

- 5.4.26.** Marcajul se va executa in grosime a peliculei ude de 3000 microni, aplicata in pelicula continua, pe toate suprafetele premarcate, exceptie facand marcajul rezonator transversal, unde pentru obtinerea efectului de calmare a traficului dorit, acesta se execută din 3 grupuri a cate 6 benzi transversale pe grup, cu latimea de 15 cm si cu grosimea de 4 mm, 6 mm si 8 mm, in ordine crescatoare fata de punctul periculos.
- 5.4.27.** Marcajele rutiere nu trebuie sa formeze proeminente mai mari de 6 mm in raport cu suprafata caii de rulare.
- 5.4.28.** Microbilele de sticla sau amestecurile de microbile cu granule antiderapante trebuie sa fie repartizate uniform pe suprafata marcajului si se aplica numai mecanizat cu instalatii/echipamente sub presiune pe pelicula uda de vopsea, rezultata din amestecul celor doi componenti, pentru a asigura o buna fixare a acestora, cu aceeasi masina de marcaj.
- 5.4.29.** Nerespectarea dozajelor de lucru, a filmului marcajului, prevederilor caietului de sarcini si a SR 1848-7, obliga personalul de executie sa corecteze si sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie a executantului.
- 5.4.30.** Corectarea marcajului se realizeaza prin:
- frezare la rece (utilajele trebuie sa fie echipate cu tamburi de frezare fina si microfina);
 - frezare cu jet de apa la presiune inalta (se utilizeaza presiuni de lucru de 800 - 2600 bari);
 - frezare cu jet de bile.
- 5.4.31.** Acoperirea cu un strat nou de marcaj de culoare neagra este permisa doar cu caracter de exceptie, in cazul in care nici una din celelalte tehnologii de corectare a marcajului nu este disponibila si se poate garanta ca uzura stratului de vopsea aplicata pentru mascare nu va aduce la lumina imaginii fantoma ale marcajelor gresit executate, ce ar putea fi interpretate gresit de participantii la trafic. Umbrele vechiului marcaj nu trebuie sa interfereze cu vizibilitatea si recognoscibilitatea noului marcaj. Se accepta corectarea prin mascare cu vopsea neagra de marcaj, in conditiile in care suprafetele marcate necorespunzator sunt reduse si izolate (max. 30 mp). Vopseaua neagra de marcaj trebuie sa fie compatibila cu cea cu care s-a realizat marcajul ce urmeaza a fi sters, sa acopere complet marcajul vechi, sub o forma geometrica (dreptunghi sau patrat) si permanent. Cantitatea de vopsea neagra consumata nu se tarifeaza.
- 5.4.32.** Inlaturarea marcajului gresit executat nu se va face prin ardere deoarece aceasta metoda contribuie la degradarea imbracamintei rutiere.
- 5.4.33.** Materialul indepartat prin frezare trebuie colectat imediat dupa procedeul de frezare si eliminat conform reglementarilor legislatiei referitoare la deseuri (Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/96/CE din 27.01.2003 privind deseurile de echipamente electrice si electronice). In cazul frezelor cu jet de apa sub presiune, se va colecta si apa utilizata la frezare.
- 5.4.34.** Zilnic, la sfarsitul operatiunii de marcaj rutier, se va intocmi de catre seful echipei de marcaj un raport zilnic pentru executarea marcajului rutier, conform modelului din Anexa A, care constituie document pentru receptie. Raportul se va intocmi in 3 exemplare (unul la executant, unul la Sectia de Drumuri Nationale si unul la Directia Regionala de Drumuri si Poduri).

6. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI

- 6.1.** Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de marcaj rutier se vor efectua urmatoarele verificari:
- verificarea si/sau identificarea produselor pentru marcare livrate pentru executia lucrarilor de marcaj rutier, conform SR EN 13459;
 - verificarea dozajului de aplicare a produsului de marcare rutiera – vopsea, a microbilelor de sticla, granulelor antiderapante si amestecul celor doua componente, specificat in fisa tehnica;

- verificarea dozajului de consum in timpul aplicarii produsului de marcare rutiera – vopsea si a microbilelor de sticla, granulelor antiderapante si amestecul celor doua componente; In cazul nerespectarii dozajului de aplicare specificat in fisa tehnica, se va dispune incetarea executiei lucrarilor de marcaj rutier pana la remedierea posibilelor cauze si refacerea marcajului executat.
- 6.2. Marcajele rutiere se verifica din punct de vedere al formei, dimensiunilor (latime, lungime, grosime), aspectului, gradului de acoperire si uniformitatii distributiei microbilelor de sticla reflectorizante si prin determinari ale coeficientilor de luminanta sub iluminare difuza Q_d si retroreflectata R_L (pe vreme uscata).
- 6.3. In caz de nerespectare a conditiilor de calitate a materialelor (vopsea si microbile), acestestea vor fi refuzate fara ca executantul sa pretinda vreo pretentie.
- 6.4. Reprezentantul beneficiarului va putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment, iar cheltuielile intrand in sarcina executantului.
- 6.5. Verificarea formei marcajelor rutiere se face prin control vizual. Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, latime constanta, sa nu prezinte franturi sau serpuiri, iar microbilele sa fie uniform repartizate pe toata lungimea, respectiv latimea acesteia.
- 6.6. Dimensiunile se verifica astfel:
 - lungimile si latimile se masoara cu mijloace de masurare care materializeaza unitatea de masura, multipli sau submultipli acesteia (rigla, ruleta, roata de masurare, panglica topometrica, aparate topometrice);
 - grosimile se verifica in timpul executiei prin masurarea grosimii de acoperire a lichidului proaspat aplicat (umed), cu instrumente de masura specifice (calibre sau piepteni), confectionate din aluminiu dur sau din otel inoxidabil, pentru a rezista la uzura si a putea fi reutilizati, disponibili in mai multe forme si intervale de masura.
- 6.7. Aspectul marcajelor rutiere se verifica prin control vizual. Pelicula trebuie sa aiba un aspect uniform, omogen si fara defecte. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata. In cazul in care exista posibilitatea, culoarea si retroreflexia se determina cu aparate specifice.
- 6.8. Gradul de acoperire se masoara cu ajutorul riglei.
- 6.9. Uniformitatea distributiei microbilelor de sticla reflectorizante se efectueaza vizual ziua la lumina soarelui sau cu instrument optic, lupa cu putere de marire si gradatie, si noaptea la lumina farurilor unui autovehicul.
- 6.10. Vizibilitatea marcajelor rutiere trebuie sa fie asigurata in toate anotimpurile, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.
- 6.11. Se va efectua determinarea, distinct, pentru fiecare tip de marcaj rutier materializat pe partea carosabila (longitudinal, de delimitare a partii carosabile, transversal) a coeficientilor de luminanta sub iluminare difuza Q_d si retroreflectata R_L (pe vreme uscata). Masuratorile se efectueaza cu aparate portabile sau montate pe vehicule care determina valorile la viteze de circulatie normale si care pot fi utilizate pentru sectoare de drum mai lungi decat cele la care se utilizeaza aparatele portabile, dar si atunci cand utilizarea aparatelor portabile necesita precautii extreme, in special la autostrazi.
- 6.12. Valorile minime acceptate, la terminarea lucrarilor, pentru marcajele rutiere permanente de culoare alba, ale coeficientilor de retroreflexie (R_L) pe timp uscat, umed si ploios, coeficientului de luminanta sub iluminare difuza Q_d pe vreme uscata, luminanta (β) si aderenta suprafetei, imediat dupa aplicare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele clase, conform SR EN 1436:
 - R4 pentru R_L ≥ 200 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - RW3 pentru R_L ≥ 50 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - RR3 pentru R_L ≥ 50 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - Q4 pentru Q_d ≥ 160 ($\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$)
 - B3 pentru β $\geq 0,40$
 - S1 pentru SRT ≥ 45


6.13. Masuratorile pentru determinarea coeficientilor de retroreflexie (R_L) pe timp uscat, umed si ploios, coeficientului de luminanta sub iluminare difuza Q_d pe vreme uscata, luminanta (β) si aderenta suprafetei, se vor efectua conform tabelului nr.2.

Tabel nr.2

Lungime marcaj longitudinal si delimitare parte carosabila km	Suprafata marcaje transversale mp	Numarul de masuratori
< 1	< 120	1
1-5	120-600	2
6-10	601-1200	3
11-50	> 1200	4
51-100	-	6
> 100	-	8

6.14. In cazul nerespectarii, de catre executant, a prescriptiilor caietului de sarcini, acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de reprezentantul beneficiarului - responsabil cu siguranta circulatiei, desemnat sa verifice si sa supravegheze in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere.

6.15. Fata de dimensiunile nominale date in SR 1848-7, pentru marcajele longitudinale se admit abaterile din tabelul nr.3, iar pentru marcajele transversale si diverse se admit abateri de maximum $\pm 1\%$.



M = marcaj rutier;

B = banda de marcaj;

S = interspatiul dintre doua benzi de marcaj;

Tabel nr.3

Tipul marcajului	Abaterea longitudinala a benzii de marcaj (cm)	Abaterea longitudinala a interspatiului (cm)	Abaterea longitudinala a modulului de marcaj (cm)	Abaterea in latime a benzii de marcaj (cm)
1:1	± 5	± 5	± 10	$\pm 0,5$
3:6	± 5	± 5	± 10	$\pm 0,5$
3:9	± 5	± 10	± 15	$\pm 0,5$
9:3	± 10	± 5	± 15	$\pm 0,5$
12:3	± 10	± 5	± 15	$\pm 0,5$

6.16. Deficiente de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, doza de vopsea si microbule se propun pentru remediere de reprezentantul beneficiarului - responsabil cu siguranta circulatiei.

7. SEMNALIZAREA LUCRARILOR SI MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

7.1. Executantul va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare.

7.2. Lucrarile de marcaje rutiere trebuie sa se faca numai in conditii de siguranta atat pentru personalul executant cat si pentru participantii la trafic, astfel incat sa afecteze in cat mai mica masura fluenta traficului rutier.

7.3. Semnalizarea lucrarilor si asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei se va efectua conform prevederilor din:

Caiet de sarcini pentru lucrari de intretinere periodica - Covoare asfaltice - Prescriptii generale pentru Executie marcaje rutiere aplicabile la rece, bicomponent, in strat gros si marcaje rutiere aplicabile la cald (termoplastice) - D.R.D.P. IASI - S.D.N. Bârlad, S.D.N. Botoșani, S.D.N. Iași, S.D.N. Piatra Neamț

- Ordinul M.I.-M.T. nr.1112/411 pentru aprobarea reglementarii tehnice "*Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau protejarea drumului*";
- Instructiunile proprii privind sanatatea si securitatea in munca privind lucrarile de constructii, intretinere si exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarea legislatiei in vigoare la data executiei lucrarilor.

8. RECEPTIA LUCRARILOR

- 8.1.** Receptia lucrarilor de marcaje rutiere se efectueaza la finalizarea tuturor lucrarilor ce formeaza obiectul contractului subsecvent.
- 8.2.** Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu reglementarea tehnica indicativ AND 514 "*Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri*" cu modificarile si completarile ulterioare, prin:
- receptia la terminarea lucrarilor;
 - receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
- 8.3. Receptia la terminarea lucrarilor**
- 8.3.1.** Receptia la terminarea lucrarilor de marcaje rutiere se face odata cu receptia intregii lucrari prevazuta in contract, conform normelor legale in vigoare.
- 8.3.2.** Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, determinarile necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, dupa cum urmeaza:
- calitatea marcajului rutier;
 - respectarea prevederilor caietului de sarcini;
 - respectarea proiectului de reglementare a circulatiei prin marcaje rutiere (filmul marcajului);
 - dimensiunile – geometria benzii de marcaj (latime, lungime, grosime);
 - aspectul;
 - gradul de acoperire si uniformitatea distributiei microbulelor de sticla sau amestecurilor de microbule de sticla si granule antiderapante;
 - rapoartele zilnice intocmite la aplicarea marcajelor rutiere, conform modelului din Anexa A;
 - rapoartele privind determinarile coeficientilor de aderenta, luminanta sub iluminare difuza si de retroreflexie pe vreme uscata, cu aparatura specifica;
 - rezistenta la uzura si aderenta.
- 8.3.3.** Receptia se efectueaza prin examinarea vizuala a lucrarii si analizarea documentelor continute in cartea tehnica. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.
- 8.3.4.** In situatia in care comisia de receptie constata deficiente de calitate ale marcajului rutier in ceea ce priveste forma, dimensiunile (latime, lungime, grosime), aspectul, gradul de acoperire, uniformitatea distributiei microbulelor reflectorizante, performante exprimate prin reflexia acestora la lumina zilei sau sub iluminatul public, prin retroreflexia la iluminarea de la farurile autovehiculelor, prin culoare si aderenta, comisia poate hotara remedierea marcajului pe cheltuiela executantului, si propune termene de remediere.
- 8.4. Receptia finala**
- 8.4.1.** Receptia finala a lucrarilor de marcaje rutiere va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor

- din reglementarea tehnica AND 514 “*Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri*” cu modificarile si completarile ulterioare.
- 8.4.2. In cazul in care, in timpul perioadei de garantie, apar degradari ale marcajului efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa toate degradarile. Acestea se vor realiza in baza unei notificari a beneficiarului.
- 8.4.3. Receptia finala se efectueaza prin examinarea nemijlocita a lucrarii privind aparitia unor vicii/defectiuni, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării, si analizarea documentelor continute in cartea tehnica.
- 8.4.4. Comisia de receptie analizeaza calitatea marcajului rutier corespunzator garantiei acordate. In cazul aparitiei unor degradari, se vor analiza factorii care au influentat scaderea duratei de viata a marcajului.
- 8.4.5. Comisia de receptie finala va analiza masuratorile efectuate inainte de sfarsitul perioadei de garantie, pentru verificarea coeficientilor de aderenta, luminanta sub iluminare difuza si de retroreflexie pe vreme uscata, cu aparatura specifica, si rezistenta la uzura.
- Valorile minime acceptate, la expirarea perioadei de garantie, pentru marcajele rutiere permanente de culoare alba, sunt urmatoarele:
- R2 pentru R_L ≥ 100 ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)
 - RW1 pentru R_L ≥ 25 ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)
 - RR1 pentru R_L ≥ 25 ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)
 - Q3 pentru Q_d ≥ 130 ($\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$)
 - B2 pentru β $\geq 0,30$
 - S1 pentru SRT ≥ 45
 - rezistenta la uzura $> 85\%$

EXECUTANT

CONTRACT

BENEFICIAR

RAPORT DE LUCRU ZILNIC PENTRU EFECTUAREA MARCAJULUI RUTIER

1. Data efectuării marcajului

2. Numele și prenumele aplicatorului

3a. Marcaje longitudinale și de delimitare a părții carosabile executate

D.N.	Poziția kilometrică	Tip marcaj	Grosime/lățime (μm/cm)	kilometri fizici	Cantitatea (m.p.)
TOTAL I					

3b. Marcaje transversale și diverse executate

D.N.	Poziția kilometrică	Tip marcaj	Grosimea (μm)	Cantitatea (m.p.)
TOTAL II				

TOTAL I + II				
---------------------	--	--	--	--

4. Condiții atmosferice de lucru

Temperatura în aer °C		Temperatura punctului de rouă (°C)	
Temperatura la sol °C		Viteza vântului (km/h):	
Umiditatea		Nebulozitatea (senin/acoperit/partial acoperit):	

5. Starea drumului

Nr. benzi:		Vechime strat suport:	
Tip strat suport:		Rugozitate:	

6. Mașina cu care se aplică marcaje

Tipul:		Presiune pistol vopsea (atm):	
Viteza de lucru (km/h):		Presiune pistol microbule (atm):	

7. Mijloc curățire a suprafeței de rulare

8. Materiale folosite:

Vopsea tip:

Microbule tip:

9. Observații:

EXECUTANT,

DIRIGINTE DE SANTIER,

Nota: Raportul se va întocmi în 3 (trei) exemplare, din care:

- un exemplar la S.D.N.;
- un exemplar la D.R.D.P.;
- un exemplar la executant.

REFERINTE NORMATIVE

Urmatoarele documente, in intregime sau doar parti ale acestora, sunt referinte normative si sunt indispensabile pentru aplicarea acestui caiet de sarcini. Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv amendamentele).

- SR EN 1423: Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor doua componente
- SR EN 1436: Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului si metode de incercare
- SR EN 13197+A1: Produse pentru marcare rutiera. Simulator de uzura masa rotativa
- SR EN 13459: Produse pentru marcare rutiera. Esantionare din stoc si incercari
- SR 1848-1: Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare
- SR 1848-7: Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere
- AND 514: Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri

Ordinul MT/MI nr.411/1112: Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

H.G. nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata si actualizata

Regulamentul UE Nr.305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CRR a Consiliului

Director Adjunct Intreținere,
/ Ing. Viorel ZACRECHI.

Sef Serviciul I.D.A.P
Ing. Dănuț Minea